

7 UVカット（シアーカーテン及び布製ブラインド）



1 表示基準

紫外線の透過率を低減し、家具や床材の日焼け退色を防ぐ加工を施したシアーカーテン、布製ブラインドの内、紫外線遮蔽率が3の判定基準に適合する製品に表示できる。

2 試験方法

紫外線カット素材の加工効果統一評価法（日本化学繊維協会）による分光光度計・全波長域平均法波長280～400nmの紫外線をどれだけ遮蔽しているかを「紫外線遮蔽率」で表す。

3 判定基準

次の判定基準に合格するものを適合品とする。

項目	判定基準
紫外線遮蔽率	70%以上